



## TECHNICKÝ LIST

# KEIM REVERSIL-SCHLÄMME®

## 1. POPIS PRODUKTU

---

KEIM Reversil-Schlämme je vysoce plněný odstranitelný nátěr na ochranu historických maleb a podkladů v interiéru. Stejně jako KEIM Reversil se dá později odstranit vodou bez poškození nebo změny podkladu.

## 2. OBLAST POUŽITÍ

---

Produkt KEIM Reversil-Schlämme lze zatírat popraskané povrchy a egalizovat strukturální rozdíly, např. po vysprávkách omítky. Vhodné podklady jsou omítka, štuky, pískovec, vápenopískové cihly a pevně držící staré nátěry. V kombinaci se vzájemně přesně sladěnými komponentami produktu systému KEIM Reversil je možná široká škála aplikací.

## 3. VLASTNOSTI PRODUKTU

---

- reverzibilní
- vyrovnává strukturu
- přemostění trhlin
- odolný proti setřetí
- minerálně matný
- vysoce difuzní
- absolutně světlostálý

### CHARAKTERISTIKA MATERIÁLU:

- Hustota: ca. 1,5 - 1,6 g/cm<sup>3</sup>
- Hodnota pH: cca 8

### KLASIFIKACE:

- Ekvivalentní difuzní tloušťka  
vzduchové vrstvy (hodnota sd): < 0,03 m

### BAREVNÝ ODSŤÍN:

bílá

## 4. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ

---

### PŘÍPRAVA PODKLADU:

Podklad musí být nosný, pevný, suchý, čistý a zbavený prachu a mastnoty. Silně savé podklady nebo podklady s obsahem sádry lze pro snížení nasákavosti penetrovat materiálem KEIM Reverfix

### PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ:

Teplota vzduchu a podkladu během nanášení a schnutí musí být  $\geq 5$  °C.

### PŘÍPRAVA MATERIÁLU:

KEIM Reversil-Schlämme se musí před zpracováním důkladně promíchat.

## TECHNICKÝ LIST – KEIM REVERSIL-SCHLÄMME®

### SPOTŘEBA:

cca 0,5 kg/m<sup>2</sup> na jeden nátěr.

Údaje o hodnotách spotřeby materiálu jsou orientační na hladkých podkladech. Přesné hodnoty spotřeby je třeba určit pomocí zkušebních ploch.

### ZPRACOVÁNÍ:

KEIM Reversil-Schlämme se nanáší neředěný po důkladném promíchání štetkou nebo válečkem. KEIM Reversil-Schlämme nahrazuje základní nátěr bílým KEIM Reversil a přepracuje se krycím nebo lazurním nátěrem KEIM Reversil. KEIM Reversil-Schlämme lze pro základní nátěr smíchat v libovolném poměru s KEIM Reversil.

Vrchní nátěr: Provádět s KEIM Reversil neředěný.

Odstranění:

Důkladně předvlhčete vodou a po cca 10 minutách působení omyjte čistou vodou a kartáčem.

### DOBA SCHNUTÍ:

Přepracovat lze nejdříve po 12 hodinách (při 23 °C a 50% rel.v.). Při vyšší relativní vlhkosti vzduchu, tloušťce vrstev a/nebo nižších teplotách se schnutí přiměřeně prodlouží.

### ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ:

Ihned očistěte vodou.

## 5. DODÁVÁNÁ FORMA

obsah nádoby	měrná jednotka	množství na paletě	druh obalu
25	kg	24	kbelík
5	kg	70	kbelík

## 6. SKLADOVÁNÍ

maximální doba skladování	podmínky skladování
12 měsíců	v chladu bez mrazu obal uchovávejte těsně uzavřený chráněné před teplem a přímým slunečním zářením

## 7. LIKVIDACE

Informace o likvidaci viz kapitola 13 v bezpečnostním listu.

Odpadový klíč: 08 01 11 \*

## 8. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

Řiďte se bezpečnostním listem. Limitní hodnota EU pro tento produkt (kat. A/a): 30 g/l. Tento produkt obsahuje: 0 - 3 g/l VOC.

### 9. OBECNÁ INFORMACE

---

Zakryjte plochy, které se nemají ošetřovat, zejména sklo, keramiku a přírodní kámen. Potřísnění na okolních plochách nebo na komunikacích ihned smyjte velkým množstvím vody.

Míchání s nesystémovými produkty nebo jinými cizími přísadami není povoleno.

### 10. CERTIFIKÁTY

---



Uvedené hodnoty a vlastnosti jsou výsledkem intenzivní vývojové práce a praktických zkušeností. Naše doporučení pro aplikaci slovem i písmem jsou zamýšlená jako pomoc při výběru našich produktů a nezakládají žádný smluvní právní vztah. Zejména nezbavují kupujícího a zpracovatele povinnosti přesvědčit se o vhodnosti našich produktů pro zamýšlené použití s obvyklou odbornou péčí. Je nutné dodržovat obecná stavebně technická pravidla. Vyhrazuje si právo provádět změny sloužící k vylepšení produktu nebo jeho aplikace. Uveřejněním tohoto vydání ztrácí předchozí vydání platnost.