



## TECHNICKÝ LIST

# KEIM SPACHTEL

## 1. POPIS PRODUKTU

---

Hotová stěrková hmota na silikátové bázi na vnitřní i venkovní minerální podklady.

## 2. OBLAST POUŽITÍ

---

Plošné stěrkování (egalizace) omítky a betonu jako příprava pro, silikátové barvy nebo silikátové omítky. KEIM Spachtel je také vhodný pro uložení armovací tkaniny či perlínky.

## 3. VLASTNOSTI PRODUKTU

---

- připravený k použití
- čistě minerální plniva
- bez zápachu

### CHARAKTERISTIKA MATERIÁLU:

- Hustota: ca. 1,7 - 1,8 g/cm<sup>3</sup>
- Největší zrno: 0,5 mm
- Maximální tloušťka vrstvy: 4 mm

### KLASIFIKACE:

- Ekvivalentní difuzní tloušťka vzduchové vrstvy (hodnota sd): ≤ 0,08 m
- Koeficient absorpce vody w: cca 0,7 kg/(m<sup>2</sup>√h)

### BAREVNÝ ODSŤÍN:

bílý

## 4. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ

---

### PŘÍPRAVA PODKLADU:

Podklad musí být nosný, pevný, suchý, čistý a zbavený prachu a mastnoty. Uvolněné části, i ze starých nátěrů, je nutné odstranit drátěným kartáčem, špachtlí nebo tlakovou vodou.

### PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ:

Teplota vzduchu a podkladu během zpracování a schnutí musí být ≥ 8 °C a rel. vlhkost vzduchu maximálně 80%. Pracujte pouze za suchého počasí. Nezpracovávejte na prudkém slunci ani na sluncem vyhřátých podkladech. Po aplikaci chraňte plochy před deštěm. Pozor na noční mraz.

### SPOTŘEBA:

cca 1,5 kg/m<sup>2</sup> při tloušťce vrstvy 1 mm.

Údaje o hodnotách spotřeby materiálu jsou orientační na hladkých podkladech. Přesné hodnoty spotřeby je třeba určit pomocí zkušebních ploch.

### ZPRACOVÁNÍ:

Stěrková hmota je připravená k použití. Natáhněte tenkou vrstvu hladítkem. Při ukládání tkaniny naneste první vrstvu stěrky (cca 2 mm), tkaninu zatlačte hladítkem nebo suchým válečkem a přečnívajíc stěrku rozetřete hladítkem; po ztuhnutí první vrstvy stěrky naneste hladítkem druhou vrstvu. Celková tloušťka vrstvy se zapuštěnou tkaninou by neměla přesáhnout 4 mm.

## TECHNICKÝ LIST – KEIM SPACHTEL

Hlubší defekty předem vystěrkujte.

Ředění: Materiál používejte zpravidla neředěný. V nutném případě lze k ředění použít KEIM Spezial-Fixativ.

### NÁSLEDNÉ PŘEPRACOVÁNÍ:

KEIM Spachtel lze přepracovat barvou KEIM Purkristalat s přidavkem 50% KEIM Kristall-Felsitu pro základní nátěr a všemi hotovými barvami na bázi silikátu.

### DOBA SCHNUTÍ:

Přepracovat lze nejdříve po 24 hodinách (při 23 °C a 50% rel.v.). Při vyšší relativní vlhkosti vzduchu, tloušťce vrstev a/nebo nižších teplotách se schnutí přiměřeně prodlouží.

### ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ:

Ihned očistěte vodou.

## 5. DODÁVANÁ FORMA

obsah nádoby	měrná jednotka	množství na paletě	druh obalu
25	kg	24	kbelík
5	kg	70	kbelík

## 6. SKLADOVÁNÍ

maximální doba skladování	podmínky skladování
6 měsíců	v chladu bez mrazu obal uchovávejte těsně uzavřený chráněné před teplem a přímým slunečním zářením

## 7. LIKVIDACE

Informace o likvidaci viz kapitola 13 v bezpečnostním listu.

Odpadový klíč: 08 01 12

## 8. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

Řiďte se bezpečnostním listem. Limitní hodnota EU pro tento produkt (kat. A/a): 30 g/l. Tento produkt obsahuje: 0 - 3 g/l VOC.


## 9. OBECNÁ INFORMACE

Zakryjte plochy, které se nemají ošetřovat, zejména sklo, keramiku a přírodní kámen. Potřísnění na okolních plochách nebo na komunikacích ihned smyjte velkým množstvím vody.

Míchání s nesystémovými produkty nebo jinými cizími přísadami není povoleno.

### 10. CERTIFIKÁTY

---



Uvedené hodnoty a vlastnosti jsou výsledkem intenzivní vývojové práce a praktických zkušeností. Naše doporučení pro aplikaci slovem i písmem jsou zamýšlená jako pomoc při výběru našich produktů a nezakládají žádný smluvní právní vztah. Zejména nezbavují kupujícího a zpracovatele povinnosti přesvědčit se o vhodnosti našich produktů pro zamýšlené použití s obvyklou odbornou péčí. Je nutné dodržovat obecná stavebně technická pravidla. Vyhrazuje si právo provádět změny sloužící k vylepšení produktu nebo jeho aplikace. Uveřejněním tohoto vydání ztrácí předchozí vydání platnost.