



TECHNICKÝ LIST

KEIM LIGNOSIL®-HRP-PULVER

1. POPIS PRODUKTU

KEIM Lignosil-HRP je dvojzložková pasta pre vyplňovanie prasklín a hlbších defektov v rozmerovo nestálych a obmedzene rozmerovo stálych drevených dieloch, prevažne v exteriéri. KEIM Lignosil-HRP neobsahuje syntetické prísady a skladá sa z práškovej zložky a tekutého spojiva. KEIM Lignosil-HRP-Pulver:

2. OBLASŤ POUŽITIA

Produktom KEIM Lignosil-HRP je možné vyplniť praskliny a hlbšie defekty v doskách, trámoch a obkladoch, napr. pri rekonštrukciách hrazdených domov, a tak ľahko vytvoríť povrch s jednotnou štruktúrou. Nehodí sa pre: , staticky relevantné doplnenie dreva

3. VLASTNOSTI PRODUKTU

- spracovateľný po dlhú dobu
- mechanicky spracovateľný
- rýchloschnúci
- dobrá príľnavosť
- dvojzložkový
- vlastnosti podobné drevu
- otvorený pre difúziu
- slabý zápach

CHARAKTERISTIKA MATERIÁLU:

- Hustota: cca 1,7 - 1,9 g/cm³ (zmes pripravená na použitie)

FAREBNÝ ODS TIEN:

hnedý

4. POKYNY PRE SPRACOVANIE

PRÍPRAVA PODKLADU:

Podklad musí byť nosný, suchý (vlhkosť dreva do 18 %, podľa inštrukcie BFS č. 18), čistý a zbavený všetkých uvoľnejaných inč. Poškodené časti odstráňte až na zdravé drevo. Chybné miesta vrátane bokov prasklín musia byť dôkladne mechanicky očistené. Boky praskliny deň pred vyplňovaním penetrujte tekutým Lignosil-HRP-Pulver – Flüssig.

PODMIENKY SPRACOVANIA:

Teplota okolitého vzduchu a podkladu počas spracovania a schnutia musí byť ≥ 8 °C. Nespracovávajúte na prudkom slnku ani na slnkom vyhriatych podkladoch. Počas spracovania aj po ňom chráňte plochy pred priamym slnkom, vetrom a dažďom.

SPOTREBA:

cca 1,8 kg/dm³

Údaje o hodnotách spotreby materiálu sú orientačné na hladkých podkladoch. Presné hodnoty spotreby je potrebné určiť pomocou skúšobných plôch.

TECHNICKÝ LIST – KEIM LIGNOSIL®-HRP-PULVER

SPRACOVANIE:

Tekutú zložku pred použitím pretrepte. Maximálny prídavok je 0,85 kg. KEIM Lignosil-HRP-Flüssig 4, 15 kg KEIM Lignosil-HRP-Pulver.) Obe zložky sa v nádobe rozmiešajú na spracovateľnú konzistenciu. Hotová namiešaná pasta KEIM Lignosil-Holzrisspaste sa zatlačí do defektu alebo praskliny podľa šírky a hĺbky praskliny napr. špachtľou, pokiaľ možno bez vzduchových bublín. Vyplnenie av malo byť vykonané presne po okraj. Povrch je možné štruktúrovať vtlačením vhodného nástroja alebo dosky alebo štetcom namočeným do KEIM Lignosil-HRP-Flüssig. Pri zvlášť hlbokých a širokých prasklinách sa odporúča vložiť ako výstuž v smere vlákien kus suchého dreva rovnakého druhu. Hotový namiešaný materiál zostane v uzavretej nádobe použiteľný jeden deň. KEIM Lignosil-HRP musí byť vždy pretretý produkty zostému KEIM Lignosil podľa pokynov výrobcu.

DOBA SCHNUTIA:

Prepracovať je možné najskôr po 1 týždni (pri 23 °C a 50% rel.v.). Pri vyššej relatívnej vlhkosti vzduchu, hrúbke vrstiev a/alebo nižších teplotách sa schnutie príslušne predĺži.

ČISTENIE NÁRADIA:

Ihneď očistite náhradou terpentínu.

5. DODÁVANÁ FORMA

obsah nádoby	merná jednotka	druh obalu
4,15	kg	vedierko
0,85	kg	plechovka

6. SKLADOVANIE

maximálna doba skladovania	podmienky skladovania
12 mesiacov	obal uchovávať tesne uzavretý v chlade bez mrazu chránené pred teplom a priamym slnečným žiarením

7. LIKVIDÁCIA

Informácie o likvidácii vid' kapitola 13 v karte bezpečnostných údajov.

Odpadový kľúč: 01 04 09

8. BEZPEČNOSTNÉ INŠTRUKCIE

Riadte sa bezpečnostným listom. Limitná hodnota EÚ pre tento produkt . Tento produkt obsahuje: - g/l VOC.

9. VŠEOBECNÁ INFORMÁCIA

Zakryte plochy, ktoré sa nemajú ošetrovať, najmä sklo, keramiku a prírodný kameň. Zasiachnutie na okolitých plochách alebo na komunikáciách ihneď zmyte veľkým množstvom vody.

Miešanie s nesystémovými produktmi alebo inými cudzími prísadami nie je povolené.

10. CERTIFIKÁTY



Uvedené hodnoty a vlastnosti sú výsledkom intenzívnej vývojovej práce a praktických skúseností. Naše odporúčania pre aplikáciu slovom aj písmom sú zamýšľané ako pomoc pri výbere našich produktov a nezakladajú žiadny zmluvný právny vzťah. Najmä nezbavujú kupujúceho a spracovateľa povinnosti presvedčiť sa o vhodnosti našich produktov pre zamýšľané použitie s obvyklou odbornou starostlivosťou. Je nutné dodržiavať všeobecné stavebno-technické pravidlá. Vyhradzujeme si právo vykonávať zmeny slúžiace na vylepšenie produktu alebo jeho aplikácie. Uverejnením tohto vydania strácajú predchádzajúce vydanie platnosť.