



TECHNICKÝ LIST

KEIM POROSAN®-TRASS-ZEMENTPUTZ

1. POPIS PRODUKTU

Hydraulicky tuhnúca suchá malta na báze cementu, trasu, mrazuvzdorného dolomitového piesku a prísad. Normálna omietková malta podľa DIN EN 998-1. Pevnosť zodpovedá malte kategórie CS IV, P III podľa DIN V 18 550. Pri použití ako adhézny podhod v systéme sanačných omietok KEIM podľa inštrukcie WTA 2-9-04/D

2. OBLASŤ POUŽITIA

Použitie ako adhézny podhod: KEIM Porosan-Trass-Zementputz sa používa ako adhézny podhod pre bezpečné spojenie medzi zle savým murivom a omietkami napr. KEIM Porosan-TrassSanierputz alebo KEIM Porosan-Ausgleichputz. Použitie ako celoplošná pivničná, bariérová a soklová omietka: KEIM Porosan-Trass-Zementputz sa pod úroveň terénu nanáša celoplošne. Spolu s izolačnou stierkou KEIM Porosan-Dichtungsschlämme tvorí vonkajšiu aj vnútornú vertikálnu izoláciu konštrukcie. KEIM Porosan-Trass-Zementputz er 30 cm høy.

3. VLASTNOSTI PRODUKTU

- vynikajúca adhézia
- vysoká odolnosť voči mrazu
- odolný voči striekajúcej vode a vlhkosti

CHARAKTERISTIKA MATERIÁLU:

- Najväčšie zrno: 5,0 mm

KLASIFIKÁCIA:

- Typ omietky: GP
- Kategória pevnosti v tlaku: SK IV ≥ 6 N/mm²
- Pevnosť v tlaku: ČSN EN 1015-11
- Adhézna pevnosť: $\geq 0,08$ N/mm²
- Vzhľad prasklín adhéznej pevnosti: A,B,C
- Adhézna pevnosť: ČSN EN 1015-12
- Trieda absorpcie vody: W2
- Skúšobná norma Absorpcia vody: ČSN EN 1015-18
- Faktor difúzneho odporu vodnej pary (hodnota μ): ≥ 25

FAREBNÝ ODS TIEN:

prírodná

4. POKYNY PRE SPRACOVANIE

PRÍPRAVA PODKLADU:

Podklad musí byť rovný, suchý, nosný, dostatočne savý a zbavený zvyškov znižujúcich príľnavosť a nesmie byť príliš savý. Existujúce zasolené omietky otlčte do výšky aspoň 80 cm (veľmi dôležité!) nad hranicu viditeľného poškodenia až na nosné murivo. Všetku zasolenú stavebnú suť okamžite odstráňte. Odstráňte zvetranú škárovaciu maltu do hĺbky najmenej 2 cm, vymeňte zvetrané kamene/tehly. Murivo dôkladne nasucho očistite (napr. oceľovou kefou) a potom odstráňte prach (napr. stlačeným vzduchom). Silne nasiakavé murivo sa musí predvlhčiť. Na nenasiakavé murivo alebo na murivo z lomového kameňa je nutné naniesť mriežkový nástrek KEIM tak, aby bolo murivo stále dobre viditeľné (pokrytie cca 50 – 70 %). Priehlbiny, diery a iné nerovnosti vyplňte alebo egalizujte vyrovnávacou omietkou KEIM Porosan-Ausgleichsputz-NP.

PODMIENKY SPRACOVANIA:

Teplota okolitého vzduchu a podkladu počas spracovania a schnutia musí byť ≥ 5 °C. Nespracovávajúte na prudkom slnku ani na slnkom vyhriatych podkladoch. Počas spracovania aj po ňom chráňte plochy pred priamym slnkom, vetrom a dažďom.

SPOTREBA:

cca 1,56 kg/m²/mm ako celoplošná soklová omietka. cca 5 kg/m² als halbdeckender Haftvorspritz
Údaje o hodnotách spotreby materiálu sú orientačné na hladkých podkladoch. Presné hodnoty spotreby je potrebné určiť pomocou skúšobných plôch.

SPRACOVANIE:

Ako podhod: KEIM Porosan-Trass-Zementputz zmiešajte s 4,3 L vody na každé vreco pomocou miešadla, miešačky, bežného omietacieho stroja atď. na spracovateľný podhod. Nanášajte ručne alebo strojom sieťovito s medzerami. Po aplikácii musí byť murivo ešte dobre viditeľné. Pripravenú maltu spotrebujte do 1 hodiny. Ako celoplošná omietka na suterénnu a vonkajšiu stenu a sokle: KEIM Porosan-Trass-Zementputz zmiešajte s cca 3,6 l vody na vreco miešadla, miešačky, bežného omietacieho stroja stroja. na spracovateľnú omietkovú maltu. Naneste celoplošne ručne alebo strojom, utiahnite a po zavädnutí štruktúrujte s použitím veľmi malého množstva vody.

NÁSLEDNÉ OŠETRENIE:

KEIM Porosan-Trass-Zementputz sa musí chrániť pred príliš rýchlym vysychaním slnkom alebo vetrom a v prípade potreby zvlhčovať.

TECHNOLOGICKÁ PRESTÁVKA:

minimálne 1 deň/mm hrúbky omietky (v závislosti na teplote a relatívnej vlhkosti vzduchu). Adhézný postrek: Čakacia doba 1 až maks. 2 dni. (Pri dlhšom čakaní alebo za nepriaznivých podmienok môžu vznikaf sintrové vrstvy, ktoré je nutné odstrániť.)

ČISTENIE NÁRADIA:

Nástroje, stroje a miešacie zariadenia ihneď po použití očistite vodou. Po vytvrdnutí je možné iba mechanické odstránenie.

5. DODÁVANÁ FORMA

obsah nádoby	merná jednotka	množstvo na palete	druh obalu
25	kg	42	vreco

6. SKLADOVANIE

maximálna doba skladovania	podmienky skladovania
12 mesiacov	v suchu

7. LIKVIDÁCIA

Informácie o likvidácii vid' kapitola 13 v karte bezpečnostných údajov.

Odpadový kľúč: 17 01 01

8. BEZPEČNOSTNÉ INŠTRUKCIE


Riadte sa bezpečnostným listom.

9. VŠEOBECNÁ INFORMÁCIA

Zakryte plochy, ktoré sa nemajú ošetrovať, najmä sklo, keramiku a prírodný kameň. Zasiachnutie na okolitých plochách alebo na komunikáciách ihneď zmyte veľkým množstvom vody.

Miešanie s nesystémovými produktmi alebo inými cudzími prísadami nie je povolené.

10. CERTIFIKÁTY



Uvedené hodnoty a vlastnosti sú výsledkom intenzívnej vývojovej práce a praktických skúseností. Naše odporúčania pre aplikáciu slovom aj písmom sú zamýšľané ako pomoc pri výbere našich produktov a nezakladajú žiadny zmluvný právny vzťah. Najmä nezbavujú kupujúceho a spracovateľa povinnosti presvedčiť sa o vhodnosti našich produktov pre zamýšľané použitie s obvyklou odbornou starostlivosťou. Je nutné dodržiavať všeobecné stavebno-technické pravidlá. Vyhradzujeme si právo vykonávať zmeny slúžiace na vylepšenie produktu alebo jeho aplikácie. Uverejnením tohto vydania strácajú predchádzajúce vydanie platnosť.